



MALTACEM 60 PARAMANO TIPO M5

Revisione 05/03/2018



MALTA PARAMANO IDROFUGATA A BASE DI CEMENTO E CALCE

COMPOSIZIONE

Malta premiscelata per interni e per esterni, composta da cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati ed additivi aeranti ed impermeabilizzanti.

UTILIZZO

MALTACEM 60 PARAMANO M5 trova impiego come malta speciale da cantiere per la realizzazione di murature in mattoni o blocchi faccia a vista.

DATI DI IMPIEGO

ACQUA DI IMPASTO	20% ca.
CONSUMO PER SPESSORE DI 10 MM	17 kg/m ² ca.
VOLUME RESO FRESCO	ca.56 lt per 100 kg

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Prima di procedere all'utilizzo di MALTACEM 60 PARAMANO M5 verificare quanto segue:

- la superficie della muratura deve essere pulita ed asciutta, libera da polveri, grassi, efflorescenze saline, macchie d'olio, fuliggine, resti di disarmanti, ecc....
- Le superfici devono risultare sane, esenti da parti incoerenti, friabili o scarsamente consistenti.

PREPARAZIONE DELLA MALTA

Impastare MALTACEM 60 PARAMANO M5 con mescolatore meccanico per tempi usuali (alcuni minuti), in betoniera o maltiera aggiungendo circa 20% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza adeguata.

MALTACEM 60 PARAMANO M5 deve essere utilizzato così come fornito, senza aggiunte di cemento o sabbia.



è un
marchio
IDA Srl

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

Avvertiamo la clientela che l'applicazione, l'impiego e la lavorazione dei prodotti acquistati sono di Vostra esclusiva responsabilità. Tutte le indicazioni tecniche da noi fornite a voce, per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo, e non sono di impegno da parte nostra. E' esclusivo onere del Cliente appurare l'idoneità dei prodotti acquistati in funzione degli scopi o delle lavorazioni previste, di cui è unico responsabile.

NUOVA SIGA garantisce la qualità del prodotto ma non la sua applicazione.

I dati riportati nelle schede tecniche ed i valori ottenuti in Laboratorio possono differire dalle prestazioni ottenute in cantiere in funzione delle diverse modalità applicative, delle condizioni ambientali ed atmosferiche in cui il prodotto si trova ad essere utilizzato, dell'acqua di impasto che, a volte, viene utilizzata in quantità errata rispetto alle dosi ottimali prescritte e a temperatura non conforme alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica al punto "AVVERTENZE".

NUOVA SIGA si riserva la possibilità di variare nel tempo, a scopo migliorativo, le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza alcun preavviso.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze alla data sotto riportata e sono riferite unicamente al prodotto indicato.

Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

AVVERTENZE

-La temperatura dell'aria e dei muri deve essere compresa tra + 5° C e + 35° C.

-Impastare MALTACEM 60 PARAMANO M5 con acqua pulita, evitando l'impiego di acqua troppo fredda durante i periodi invernali.

-MALTACEM 60 PARAMANO M5 deve essere usata allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

DATI CHIMICO FISICI

PESO SPECIFICO IN POLVERE (def. per caduta libera)	1500 kg/m ³ ca.
GRANULOMETRIA	< 1,4 mm
DENSITA DELL'IMPASTO FRESCO	2000 kg/lit ca.
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (dopo 28 gg)	> 5 N/mm ² ca.
COEFF. RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE ACQUEO (EN 1015-19)	μ 15-35
COEFF. DI ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ(EN 1015-18)	W0
COMPORTAMENTO AL FUOCO	CLASSE A1



è un
marchio
IDA Srl